



# Kiilto Extra

## Акриловий дисперсійний клей



- Дуже добра початкова адгезія
- Зберігає липкість протягом тривалого часу
- Водорозчинний
- Не виділяє 2-етілгексанол
- Придатний для приkleювання килимів і плиток з ПВХ і текстильних покріттів
- Придатний для використання у вологих приміщеннях
- M1-надзвичайно мала емісія летких речовин у повітря

### ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Клей для приkleювання килимів і плиток з ПВХ, щільних і пористих текстильних килимів з ПВХ або з пінною основою, голкопробивних покріттів, а також важких (> 0,6 мм завтовшки) настінних покріттів з ПВХ на вбираючі і невбираючі вологої основи.

Kiilto Extra застосовується для приkleювання, якщо потрібні гарна початкова адгезія і тривалий час для роботи. Придатний для об'єктів з підігрівом підлоги. Клей має сертифікат М1: надизьке виділення шкідливих летючих речовин з матеріалу в процесі експлуатації.

### ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Поверхня, що підлягає облицюванню, повинна бути сухою, міцною, рівною і чистою, без пилу і жиру. Нерівності поверхні повинні бути виправлені за допомогою відповідного розчину для вирівнювання виробництва Kiilto. Шви підлог з будівельних плит також слід вирівняти, поверхні плит попередньо обробити (в разі необхідності) .

Клей перемішати перед застосуванням, після чого нанести за допомогою валика або шпателя. Рекомендуємо здійснювати приkleювання покріття методом «вологого приkleювання», при якому облицювання відразу притискається і ретельно притирається до основи. Якщо покріття є жорстким або має внутрішнє напруження, то найкращий результат досягається, коли покріття відразу після притискання та притирання до клею піднити на 10-15хв, дати підсохнути і потім остаточно приkleїти. При приkleюванні щільного покріття на повністю невбираючі вологої основи залишити поверхню з нанесеним на неї клеєм

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ	Бетон: макс. 3,5 р-% або 85 % RH Деревина: 8-12 %
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	+18-25 °C
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	Замерзає
ВИТРАТА	4-6 м²/л
ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА	1,2 кг/л
ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА	Акрилатно-дисперсійний полімер.
ЧАС ДЛЯ РОБОТИ	Мокре приkleювання: 0-20 хв Пізніше мокре приkleювання: 10-30 хв Липке приkleювання: 30-60 хв.
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	1л, 3л, 15л
ЗБЕРІГАННЯ	У невідкритої упаковці при температурі вище + 1 ° C 18 місяців. Після тривалого зберігання ретельно перемішати клей перед застосуванням.

відкритою . Витримати до 60 хвилин і потім приклейти. Або легко притерти полотно покриття до свіжого клею, потім підняти його, залишити на 20-30 хвилин, після чого ретельно притиснути до основи. Свіжі плями клею видаляються водою. Клей, що засох, видаляється високолужним миючим засобом або ксилом.

Дотримуйтесь також інструкцій від виробника покриття.

Липкість повністю висохлої клейової поверхні можна поліпшити, нагрівши покриття і клейову плівку повітронагрівачем, після чого покриття негайно притерти до основи (напр. при згинанні і підйомі покриття до стіни у вологих приміщеннях і санвузлах). Свіжі плями клею видалити вологую ганчіркою або губкою. Клей, що висох, видаляється ксилом.

#### ЗУБЧАТІСТЬ ШПАТЕЛЯ

